


## DOOR-OIL | Dầu dùng cho cửa gỗ

Lý tưởng để bảo vệ cửa gỗ đặc (solid) trong nhà



**3060** Trong Bóng

**3033** Màu Thô Cửa Gỗ



1 LỚP

### Mô tả sản phẩm:

Lớp hoàn thiện gỗ trong suốt là sự kết hợp độc đáo những lợi thế của dầu thực vật và sáp tự nhiên có trong dầu màu Osmo.

Osmo Door Oil có khả năng chống bụi bẩn, nước, sự mài mòn và làm mịn bề mặt. Ứng dụng đơn giản - không cần sơn lót hoặc chà nhám giữa 2 lớp dầu - điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thích hợp cho nhiều loại gỗ, giúp gỗ chống được bong tróc hoặc phồng rộp. Chống được rượu, bia, nước ngọt, trà, nước trái cây, sữa và nước đạt tiêu chuẩn DIN 68861-1A - Không để lại vết nước, vết bẩn. Sau khi khô, lớp hoàn thiện an toàn cho con người, động vật, thực vật và phù hợp cho đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn EN 71.3 (tiêu chuẩn Châu Âu). Đồng thời có khả năng chống nước bọt và chống mờ hôi theo DIN 53160 (tiêu chuẩn công nghiệp của Đức).

### Lời khuyên sử dụng

Osmo Door Oil rất phù hợp để bảo vệ cửa gỗ đặc, nguyên tấm và cửa gỗ được ốp mặt dùng trong nhà (tham khảo các khuyến nghị của nhà sản xuất cửa gỗ)

### Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu cây kéké) và sáp tự nhiên, sáp paraffin, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước. Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen).

Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép 400g/l (Cat A/i (2010)). Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

### Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 0.9 – 1.3 g/cm<sup>3</sup>

Độ nhớt: > 70s theo DIN EN ISO 2431/ 3mm, viscid (chất sền sệt)

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 61°C, theo DIN EN ISO 2719

Giá trị pH: Không yêu cầu

### Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24 trước khi sử dụng.

### Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 18%). Osmo Door-Oil sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xóc cũ. Loại bỏ lớp sơn cũ, vecni hay sơn hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Trám các vết nứt lớn nhỏ, các lỗ trên gỗ (với bột trét gỗ Osmo). Đánh nhám bề mặt gỗ cẩn thận. Bắt đầu với giấy nhám thô - việc chà nhám cuối cùng cho sàn là giấy nhám P120 – 150 cho cửa gỗ đặc. Trước khi lau dầu lên bề mặt, hãy loại bỏ bụi chà nhám bằng chổi hoặc máy hút bụi. Nếu được hay lau dầu cho tất cả các cạnh cửa gỗ trước khi lắp đặt sử dụng.

## Phương pháp áp dụng/ thi công:

Dùng cọ quét hoặc con lăn Osmo sợi nhỏ, quét đều và mỏng lên bề mặt gỗ đã được làm sạch và khô. Sự thông thoáng làm quá trình khô tốt hơn. Sau khi khô hãy lau thêm lớp dầu thứ 2 cũng thật mỏng.

## Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

## Thời gian khô:

Khoảng 24 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

## Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 24m<sup>2</sup>/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt / nhẵn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

## Chú ý:

Nếu lau dầu dư thừa và không đủ độ thông thoáng dẫn đến quá trình gỗ khô lâu hơn. Dầu nâng tông màu tự nhiên của gỗ (Mã 3060 gây nên hiện tượng ướt vĩnh viễn – làm gỗ sáng màu hơn). Riêng dầu Osmo Door Oil 3033 Raw giữ nguyên màu thô của gỗ - Lau dầu giống như không lau (vô hình) trên gỗ sáng màu. Còn nếu trên các loại gỗ sẫm màu hay gỗ hơi đỏ, dùng Osmo 3033 sẽ thấy xuất hiện màu trắng phấn trên bề mặt gỗ. Hãy thử nghiệm để cảm nhận.

## Chú ý/ Thận trọng:

Là chất lỏng dễ cháy và bốc hơi  
Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp dầu hoàn thiện được phân loại là B2 (tính dễ cháy bình thường) theo quy định DIN 4102. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

## Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 12). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

## Tông màu:

**3060** Trong Bóng

**3033** Theo Màu Thô Của Gỗ

## Kích thước/ Thể tích:

0.75L; 2.5L; 10L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào