



DECKING-OILS | Dầu cho sàn gỗ ngoài trời

Màu sắc đa dạng và độ bền vượt trội
cho mọi điều kiện thời tiết



004 Dầu gỗ
Linh Sam
tự nhiên



006 Dầu gỗ
Bangkirai
tự nhiên



007 Dầu gỗ
Téché (Teak)
dầu trong



009 Dầu gỗ
Thông rụng lá
tự nhiên



010 Dầu gỗ
biến tính nhiệt
tự nhiên



013 Dầu gỗ
Garapa
tự nhiên



014 Dầu gỗ
Massaranduba
tự nhiên



016 Dầu gỗ
Bangkirai
tối (đậm)



019 Dầu cho
sàn ngoài trời
xám



021 Dầu cho
sàn ngoài trời
sồi bog (tối)



1 LỚP

Mô tả sản phẩm:

Lớp hoàn thiện bảo vệ gỗ trong suốt hay để trang trí được làm từ các loại dầu tự nhiên, dùng cho bất kì loại gỗ ngoài trời nào. Lớp dầu cho phép gỗ có thể “thở” được và giảm hiện tượng trương nở, co ngót. Bề mặt chống thấm nước, chịu được thời tiết và tia cực tím, giúp gỗ không bị nứt, bong tróc hay phồng rộp. Không cần chà nhám nhiều, chỉ cần sơn lại và cũng không sơn lót. Lau dầu rất dễ thực hiện và xử lý lỗi khi đang phủ dầu.

Lời khuyên sử dụng:

Osmo Decking-Oil giúp bảo vệ và duy trì sàn gỗ ngoài trời, nội thất sân vườn và màn che làm bằng gỗ, ví dụ như tấm ốp gỗ Thông, gỗ Linh Sam Douglas, gỗ Tuyét Tùng, Sồi hay Bangkirai. Cũng thích hợp để xử lý màu trong suốt của gỗ Teak, Bạch đàn và nhiều loại gỗ khác.

Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương và dầu đậu nành) oxit sắt và chất màu hữu cơ, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước. Thành phần dễ bay hơi: tinh chất trắng đã khử crôm (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép. Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 0.85 – 0.95 g/cm³
Độ nhớt: 30 - 60s theo DIN EN ISO 2431/ 3mm,
viscid – chất sền sệt
Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô
Điểm sáng: > 60°C, theo DIN EN ISO 2719

Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24-36h trước khi sử dụng.

Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 20%). Osmo Decking-Oil sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xộp cũ. Lớp sơn cũ, vecni hay sơn phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Nếu được, hãy lau lớp dầu nền cho tất cả các mặt trước khi lắp đặt. Gỗ cứng có thành phần gỗ tự nhiên cao như Massaranduba, Bangkirai, Teak, Garapa,... cần để ít nhất 4 tuần hoặc làm sạch bằng Osmo Cleaner and Thinner (dung dịch vệ sinh và làm mỏng). Gỗ có nhựa như gỗ Thông, Linh Sam Douglas cần phải để ngoài trời ít nhất 6 tuần và những gỗ ép phải ít nhất 3 tháng.



Gỗ bị sẫm màu hay bị rong rêu bám thì nên được làm mới và làm sạch bằng bộ Gel dưỡng phục hồi gỗ ngoài trời. Bề mặt gỗ hoàn thiện chịu nhiều ảnh hưởng bởi các đặc tính tự nhiên của gỗ. Vì vậy, hãy thử nghiệm/test trước khi lau dầu, đặc biệt đối với loại gỗ không phổ biến. Nếu muốn có thêm lớp bảo vệ chống lại các vết ó xanh, mục nát hay sâu bọ, hãy xử lý tất cả các mặt gỗ bằng lớp phủ nền Osmo WR Base Coat. *

* Sử dụng chất diệt khuẩn an toàn: Hãy đọc thông tin sản phẩm trước khi sử dụng

Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau 1 lớp dầu mỏng đều gỗ sạch và khô, dọc theo các vân gỗ bằng bàn chải cứng Osmo Natural Bristle Brush hoặc vải không xơ (đối với nội thất sân vườn). Để ứng dụng nhanh hơn cho các khu vực lớn, chúng tôi khuyên dùng chổi quét sàn Osmo 150mm được thiết kế riêng cho sàn và đạt hiệu quả. Lau dầu tốt và đều.

Để khô khoảng 12h với sự thông gió tốt. Sau khi khô, nhanh chóng lau dầu lớp thứ 2 cũng mỏng.

Nếu muốn màu nhạt hay không đậm, nên lau lớp thứ 2 với dầu chống trơn trượt Osmo.

Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

Thời gian khô:

Khoảng 12 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 24m²/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt nhẵn mịn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

Chú ý:

Dầu Osmo Teak là dầu trong nên chỉ có khả năng bảo vệ gỗ chống lại tia UV (xám). Như 1 lớp dầu trong trên cùng, chúng tôi khuyên dùng dầu Osmo chống tia UV (Osmo UV-Protection Oil or Extra) cho màn che gỗ và dầu chống trơn trượt cho sàn gỗ ngoài trời. Điều đó giúp tăng cường bảo vệ gỗ chống mài mòn và thời tiết, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện gỗ.

Nhiều loài gỗ chứa các chất chiết xuất có màu dễ hòa tan trong nước, có thể bị trôi ra ngoài một cách tự nhiên khi bị phong hóa.

Chú ý/ Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Chứa chất 2-butanonoxime, có thể gây dị ứng. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Vứt bỏ lon dầu đã sử dụng theo quy định về xử lý chất thải hóa học (AVV 08 01 11). Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp hoàn thiện khô được phân loại là B2 (tính dễ cháy bình thường) theo tiêu chuẩn DIN 4102. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

Loại bỏ/ Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm dư thừa và bao bì đã làm rỗng hoàn toàn theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã chất thải số 08 01 11). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn mới có thể được tái chế

Tông màu:

- 004 Dầu gỗ Linh Sam tự nhiên
- 006 Dầu gỗ Bnagkirai tự nhiên
- 007 Dầu gỗ Têch dầu trong
- 009 Dầu gỗ Thông rụng lá tự nhiên
- 010 Dầu gỗ biến tính nhiệt, tự nhiên
- 013 Dầu gỗ Garapa tự nhiên
- 014 Dầu gỗ Massaranduba tự nhiên
- 016 Dầu gỗ Bangkirai tối đậm màu
- 019 Dầu cho sàn gỗ ngoài trời (xám)
- 021 Dầu cho sàn gỗ ngoài trời (sồi bog – tối màu)

Kích thước/ Thể tích:

0.75 L; 2.5L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.